

**FINITURA PROTETTIVA ANTIUSURA** 🏠

*Fornace Bernasconi* (anche per manutenzione ordinaria)  
**SATINATO**, lucido **DIAMANTE**, opaco **WOPLUS NO-LUX** (a scelta)

- Puro su pavimento asciutto
- Stendere uniformemente con straccio o mocio
- Resa: ca. 10 mq/L.

🕒 2 gg.

08

CERA DI FINITURA

🕒 24 h

07

AGGRAPPANTE

🕒 24 h

06

ANTIMACCHIA

🕒 24 h

05

IDROREPELENTE

🕒 2 gg.

04

ACIDO TAMPONATO

🕒 4 gg.

03

STUCCATURA

🕒 24 h

02

IDROREPELENTE

🕒 2 gg.

01

COTTO FATTO A MANO

**AGGRAPPANTE LIVELLANTE** 🏠 x1 🕒 2h x1

*Cera di Base Fornace Bernasconi*

- Puro su pavimento asciutto
- Stendere uniformemente con pompa nebulizzatrice, pennello
- Resa: ca. 10 mq/L.

**ANTIMACCHIA *Fornace Bernasconi***

- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello
- Resa: ca. 8 mq/L.

**IDROREPELENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA**

*Fornace Bernasconi* Resa: ca. 6 mq/L.

- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

**DISINCROSTANTE FORTE DECALCARIZZANTE** 🏠

*Fornace Bernasconi* Puro o diluito (max 1 : 5)

- Spandere e frizionare con spazzole (**NO METALLO**)
- Risciacquare con acqua.

**STUCCATURA** 🏠 *Es: Cotto Color*

**IDROREPELENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA**

*Fornace Bernasconi* Resa: ca. 4 mq/L.

- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

**MASSETTO** ▶ **POSA IN OPERA** 🏠

5 ÷ 10 cm con rete a colla o a fresco

**ANTIMACCHIA *Fornace Bernasconi***

- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello
- Resa: ca. 8 mq/L.

**IDROREPELENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA**

*Fornace Bernasconi* Resa: ca. 6 mq/L.

- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

**DISINCROSTANTE FORTE DECALCARIZZANTE** 🏠

*Fornace Bernasconi* Puro o diluito (max 1 : 5)

- Spandere e frizionare con spazzole (**NO METALLO**)
- Risciacquare con acqua.

**STUCCATURA** 🏠 *Es: Cotto Color*

**IDROREPELENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA**

*Fornace Bernasconi* Resa: ca. 4 mq/L.

- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

**POSA IN OPERA** 🏠

a colla o a fresco

**MASSETTO** ▶

5 ÷ 10 cm con rete Pendenza 1,5/2%